

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Плита из базальтовой ваты.

Теплоизоляция для кровли резервуаров, располагающихся как внутри, так и снаружи помещений.

Заявленная максимальная температура эксплуатации

250 °C ()

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Способ упаковки

Пластик

РАЗМЕРЫ	
ШИРИНА И ДЛИНА	ТОЛЩИНА
600 x 1200 мм	30 - 120 мм
Стандарт EN 822	Стандарт EN 823
Другие размеры: Другие типоразмеры поставляются на заказ.	
Допуски в соответствии с Техническим Свидетельством № TC-07-0877-04, полученным на основании Технической оценки № TO-0877-04.	
SFS 5454	

Свойства

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Пожарная классификация	группа НГ	СНиП 21-01-97*
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,033 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 100 °С, λ_{100}	0,050 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 200 °С, λ_{200}	0,065 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС 4697-15.		

Обработка

УСТАНОВКА	
Описание работы	L 5.5 (SFS 3976), Da (LM 50-10344)

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит.А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, ООО «Парок», 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.30, стр.1, бизнес-центр "Кондор", офис Парок, 4 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.