

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Ламельный мат из базальтовой ваты с покрытием из усиленной алюминиевой фольги.

Теплоизоляция и изоляция от конденсата.

Заявленная максимальная температура эксплуатации

350 °C ()

Температура поверхности покрытия не должна превышать 80 °C (ограничение температур определяется в соответствии с термостойкостью клеящего состава).

Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

Type-Examination (Module B) certificate No. EUFI29-21002096-MED

Номинальная плотность

50 кг/м³

Способ упаковки

Пластик

Упаковка по требованию

Паллета

РАЗМЕРЫ	
ШИРИНА И ДЛИНА	ТОЛЩИНА
1000x10000 мм	20 мм
1000x8000 мм	25 - 30 мм
Стандарт EN 822	Стандарт EN 823
Другие размеры: Другие размеры по специальному заказу	
Допуски в соответствии с Техническим Свидетельством № 6239-21.	

Свойства

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ
ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Пожарная классификация	КМ1 (Г1, В1, Д1)	TP-123
Класс пожарной безопасности	Негорючий	IMO FTP Code Part 1
Класс воспламеняемости покрытия	Low flame-spread characteristics	IMO FTP Code Part 2 and 5
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,039 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 100 °С, λ_{100}	0,062 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 200 °С, λ_{200}	0,085 Вт/(м·К)	ГОСТ 31925-2011
Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № 6239-21.		



ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126, лит.А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, ООО «Парок», 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.30, стр.1, бизнес-центр "Кондор", офис Парок, 4 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, www.paroc.ru

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.